



K-XI-12





OPISANIE

Ces. Król. fałszywego Dukata podwóynego.

Ten fałszywy Dukat ma na stronie przedniej bułt Cesarzowej Maryi Teresy, na drugiej stronie Cesarzkiego Orła, liczbę roku 1770. tudzież litery mennicze H. G. i tak iest zdziałany, iż trudno go po biciu od prawdziwego rozpoznać, osobliwie kiedy świezo pozłocony, a nie długo ieszcze kursuie, chyba waząc go z prawdziwym Dukatem tego gatunku wzaiemnie, a w tedy od prawdziwego

1^{mo} O 53. ziarn dukatowych lekszym bydź się pokazuie,

2^{do} Z obrączki poznać się daie, albowiem niewyflawuie tak, iako prawdziwy tego gatunku, równo krążącego wianka, lecz iest prawie bez obrączki; niemaiąc

3^{tio} Czystego dźwięku, co

4^{to} Z tad pochodzi, ze wewnątrz tylko z kruchey trochę kompozycyi miedzi białey składa się, ze wnątrż zaś bardzo słabo iest pozłocony, co mu właściwey wartości 6 $\frac{1}{4}$ krayc. nadaie; kursuiąc zaś dłużej wydaie się sam farbą białawą po naywiększey części przebiłaiącą.

w Krakowie na dniu 29^{ty} Września 1798.

Jan Nep. Lytroff,
Ces. Król. Werkmistrz gldw. urząd. mennicz.

Józef Bertram,
Ces. Król. Praktykant gldw. urząd. mennicz.

B e s c h r e i b u n g

eines falschen k. k. doppelten Dukaten - Stückes

Dieser falsche Dukaten hat auf der Vorderseite das Brustbild der Kaiserin Maria Theresia, auf der Rückseite den kaiserlichen Adler, die Jahrzahl 1770. dann die Münzbuchstaben H. G. selber ist in Rücksicht des Gepräges zur unmerklichen Täuschung nachgemacht, und läßt sich nicht so leicht, besonders wenn er frisch vergoldet, und noch nicht lange im Umlaufe gewesen ist, von einem ächten dieser Gattung unterscheiden, ausser wenn er mit selbem gegenseitig gewogen wird, wo er sich dann gegen einen ächten

1^{tes} Um 53 Grane eines Dukaten zu leicht zeigt.

2^{tes} Ist selber an der Mandier- oder Kollierung kennbar, da er nicht wie ein ächter dieser Art ein gleich fortlaufendes Laubwerk darstellt, sondern fast ganz ohne Kollierung ist; da er ferner


3^{tes} Keinen reinen Klang hat, welches


4^{tes} Daher rührt, weil selber von innen lediglich aus einer etwas spröden Komposition von Weiskupfer verfertigt, von aussen aber ganz schwach vergoldet ist, welches ihm den eigentlichen Werth von 6 1/4 kr. giebt; wenn er aber längere Zeit im Umlaufe gewesen, verräth sich selber durch seine meistens durchscheinende weisse Farbe.

Krakau den 29^{ten} September 1798.

Johann Nepomuk Entroff,
k. k. Hauptmünzamt's - Werkmeister.

Joseph Bertram,
k. k. Hauptmünzamt's - Praktikant.





XI.12



**Bibliotheca
P.P. Camaldulensium in Bielany**

Depozyt w Bibliotece Jagiellońskiej



04944

